

屋根用高日射反射率(遮熱)塗料  
水系高耐候型アクリルウレタン樹脂塗料



株式会社ミラクール

〒103-0002

東京都中央区日本橋馬喰町 1-14-5

TEL.03-3249-0272 FAX.03-3249-0270

ミラクール AW700  
アスファルト砂付きルーフィング 塗装仕様

表中の配合比は重量比

工 程	使用塗料とその処理	塗装方法	所要量 (kg/m <sup>2</sup> )	塗装間隔 (23℃)	
1	素地調整	防水シート自体がはがれそうな箇所には塗装できません。 土泥、苔などの汚れのある場合は加圧水洗を行い、よく乾燥させてください。 表面にゴミが付着している場合はエアブローまたはハケで取り除いてください。			
2	上 塗 (1 回目)	ミラクール AW700 ※1 主 剤(1 缶) : 12.0kg 硬化剤(1 缶) : 1.2kg 主剤 : 硬化剤 = 100 : 10 清水 : 希釈率 0~5% 塗料 : 珪砂 7 号 = 100 : 50 ※2 珪砂はなるべく白い物を使用する。	刷毛塗り 又は、 ローラー塗り	0.5~0.6 (砂の重量含む) ※2	3H~7D
3	上 塗 (2 回目)	ミラクール AW700 ※1 主 剤(1 缶) : 12.0kg 硬化剤(1 缶) : 1.2kg 主剤 : 硬化剤 = 100 : 10 清水 : 希釈率 0~5% 塗料 : 珪砂 7 号 = 100 : 50 ※2 珪砂はなるべく白い物を使用する。	刷毛塗り 又は、 ローラー塗り	0.3~0.4 (砂の重量含む) ※2	-

※1 ポットライフ(可使時間)は4時間(23℃)です。

## 【施工上の注意点】

ミラクールの高日射反射(遮熱)効果を発揮するために、下記の項目にご留意ください。

- (1) 開封する前に、缶を振って良くかはんしてください。開封後も内容物が均一になるように、かはん機等で十分かはんしてください。
- (2) 本塗料は2液型塗料です。塗料液に硬化剤を加えかはんし、ポットライフ時間以内に使用してください。
- (3) 気温5℃以下、湿度が85%以上の場合には塗装を避けてください。
- (4) 塗装後6時間以内に降雨の恐れがある場合、または結露が考えられる場合には作業を中止してください。
- (5) 未乾燥塗膜上に結露すると、塗膜の溶解やつやびけ等が起きる原因になりますので、結露の可能性のある場合は6時間前には塗装を終了してください。
- (6) 風の強い日は塗装を避けてください。(目安として5m/秒以上)
- (7) 薄めすぎは隠ぺい力不足、仕上がりが不良となりますので注意してください。
- (8) 所要量以上の厚塗りはしないでください。
- (9) 塗料、洗浄水は下水道に流さないでください。
- (10) 容器を密閉し、5℃~30℃の室内で保管してください。冷寒時には、塗料が凍らないようにご注意ください。凍結した塗料は使用できません。

## 【備考】

- ・防水機能はありません。アスファルト防水シートのトップコートとしてご使用ください。
- ・素地の状態により塗装工程が異なる場合があります。
- ・上記の各数値は、すべて標準のものです。素地の状態、気象条件、施工条件によりそれぞれ多少の幅を生じることがあります。
- ・塗料の塗り重ねは、所定の塗装間隔を守ってください。縮み、割れ、乾燥不良、付着不良等の原因になることがあります。
- ・表中の所要量には工事ロス分を含んでおります。
- ・使用するローラーには、中毛が適します。

以上