



壁面用

水系1液 無機塗料

## ミラウォール MK 塗装仕様(旧塗膜あり)

適応下地：コンクリート・モルタル・窯業系サイディングボード

工 程	使用塗料とその処理	塗装方法	所要量 (kg/m <sup>2</sup> /回)	塗装間隔 (23°C)	
1	下地調整	ゴミ、埃、汚れ、油分等の付着物を、高圧水洗等で除去して清浄な面とし、十分に乾燥させる。旧塗膜に脆弱層がある場合は、周辺部分を含めてケレン工具を用いて入念に除去する。			
2	下 塗	ミラウォール MK プライマー	ローラー または エアレス	0.03~0.08 ※1	3H~
3	上 塗 1 回目	ミラウォール MK 各色	ローラー または エアレス	0.15~0.2 ※1	3H~
4	上 塗 2 回目	ミラウォール MK 各色	ローラー または エアレス	0.15~0.2 ※1	—

※1 下地の種類や状態により、所要量は異なります。

### 【施工上の注意点】

高性能の塗膜を作るために、下記の項目にご留意下さい。

- (1) 開封する前に、缶を振って良くかくはんしてください。開封後も内容物が均一になるように、かくはん機で十分かくはんしてください。
- (2) 気温 5°C 以下、湿度が 85% 以上、結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- (3) 塗装後 6 時間以内に降雨の恐れがある場合には作業を中止してください。
- (4) 風の強い日は塗装を見合わせてください。(目安として 5m/秒以上)
- (5) 所要量以上の厚塗りはしないでください。
- (6) 未乾燥塗膜上に結露すると、塗膜の溶解やつやびけなどが起きる原因になりますので、結露の可能性のある場合は 6 時間前には塗装を終了してください。
- (7) 塗料、洗浄水は下水道に流さないでください。
- (8) 容器を密閉し、5°C~30°C の室内で保管して下さい。冷寒時には、塗料が凍らないようにご注意ください。凍結した塗料は使用できません。

### 【備考】

※下地が健全な状態であることを想定しておりますので、下地の状態により塗装工程が異なる場合があります。

※下地の状態、気象条件、施工条件により所要量や塗布間隔に多少の幅を生じることがあります。

※塗料の塗り重ねは、所定の塗装間隔を守ってください。

縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などの原因になることがあります。

※使用するローラーには、中毛が適します。