


壁面用
水系1液 無機塗料

 株式会社ミラクール
〒103-0002
東京都中央区日本橋馬喰町 1-14-5
TEL.03-3249-0272 FAX.03-3249-0270

ミラウォール MK 塗装仕様

適応下地：鋼板製壁面、金属系サイディング

工程	使用塗料とその処理	塗装方法	所要量 (kg/m ² /回)	塗装間隔 (23℃)	
1	下地調整	ゴミ、埃、汚れ、油分等の付着物や発錆部を、高圧水洗、サンダー、ワイヤブラシ、皮すき、サンドペーパーで除去して清浄な面とし、十分に乾燥させる。 発錆部はケレン後、SⅡプライマーもしくは強化防錆コートを部分塗布する。 旧塗膜に脆弱層がある場合は、周辺部分を含めてケレン工具を用いて入念に除去する。			
2	下塗	ミラクール WE プライマー※	刷毛塗り または ローラー	0.11~0.13	2H~
3	上塗 1回目	ミラウォール MK 各色	ローラー または エアレス	0.15~0.2	3H~
4	上塗 2回目	ミラウォール MK 各色	ローラー または エアレス	0.15~0.2	—

※サビの発生がある場合は、ケレン作業にてサビを除去し、SⅡプライマーもしくは強化防錆コートにてタッチアップを行って下さい。

【施工上の注意点】

高性能の塗膜を作るために、下記の項目にご留意下さい。

- (1) 開封する前に、缶を振って良くかくはんしてください。開封後も内容物が均一になるように、かくはん機で十分かくはんしてください。
- (2) 気温 5℃以下、湿度が 85%以上、結露が考えられる場合は塗装を避けてください。
- (3) 塗装後 6 時間以内に降雨の恐れがある場合には作業を中止してください。
- (4) 風の強い日は塗装を見合わせてください。(目安として 5m/秒以上)
- (5) 所要量以上の厚塗りはしないでください。
- (6) 塗装下地にシーリング施工する場合は、ウレタン又は変性シリコンノンブリードタイプをご使用ください。
- (7) 未乾燥塗膜上に結露すると、塗膜の溶解やつやびけなどが起きる原因になりますので、結露の可能性のある場合は 6 時間前には塗装を終了してください。
- (8) 塗料、洗浄水は下水道に流さないでください。
- (9) 容器を密閉し、5℃~30℃の室内で保管して下さい。冷寒時には、塗料が凍らないようにご注意ください。凍結した塗料は使用できません。

【備考】

※下地が健全な状態であることを想定しておりますので、下地の状態により塗装工程が異なる場合があります。

※下地の状態、気象条件、施工条件により所要量や塗布間隔に多少の幅を生じることがあります。

※塗料の塗り重ねは、所定の塗装間隔を守ってください。

縮み、割れ、乾燥不良、付着不良などの原因になることがあります。

※使用するローラーには、中毛が適します。

以上